

Descripción

TherGlass® SEAL TH-950 POOL, es un aglutinante mineral e inorgánico de efecto reactivo, para el sellado de pequeñas fugas de agua sin necesidad de vaciado en piscinas, spas, pozos, aljibes, tuberías de PVC o ABS y en general para cualquier recipiente fabricado con cemento y que contenga agua en su interior.

TherGlass® SEAL TH-950 POOL, es un producto base agua, no contiene disolventes, no es tóxico, ni inflamable, está libre de COV y además cumple con los requisitos establecidos en el RD-140/2003 para su uso en materiales en contacto con aguas potables.

Propiedades

- No necesita vaciar la piscina ni el depósito de agua
- Se añade directamente al agua.
- En tan solo 48-72 horas, crea una estructura micro-cristalina en el interior de las fisuras taponándoles y sellando la pérdida de agua.
- Para todo tipo de piscinas y depósitos, incluso en el sistema de tuberías.
- Es totalmente inocuo y no altera la calidad del agua potable (dispone de certificado de NO migración de partículas)

Aplicaciones Habituales

Como una opción de sellado de pequeñas fisuras no localizadas en depósitos, piscinas, tuberías, etc. y antes de tomar otras medidas más contundentes.

Especificaciones y forma de aplicación

TherGlass® SEAL TH-950 POOL se suministra listo al uso y no debe mezclarse ni diluirse con otros líquidos.

- Agitar el envase antes de utilizar.
- Llenar por completo la piscina, spa, depósito, etc.
- Para piscinas con filtro de arena, cristal o diatomeas, poner la válvula del sistema de filtración en posición de "recirculación".
- Para piscinas con otro tipo de filtros se recomienda quitar los elementos filtrantes o bien efectuar un by-pass del filtro antes de adicionar.
- Agitar siempre el envase antes de usar.
- Poner el sistema de filtración en marcha y adicionar lentamente la dosis recomendada por los skimmers.
- En caso de aplicación sobre el sumidero o la tubería limpia-fondo, hacerlo con la ayuda de un tubo de pvc a una distancia de unos 3-5 cm de la entrada correspondiente.
- Regular las válvulas del sistema de filtración para concentrar la aspiración desde el sumidero (pisc. con skimmers).
- Mantener el sistema de filtración en marcha - posición recirculación - hasta que las fisuras se hayan sellado y no pierda agua. Se estima un mínimo de 48-72 horas
- En piscinas desbordantes, verter directamente al agua cerca de las boquillas de impulsión para facilitar la dispersión del producto.
- El producto es muy denso y tiene tendencia a depositarse rápidamente en el fondo de la piscina. Para evitar esto, se recomienda remover la zona donde se ha depositado mediante un cepillo
- Verificar durante 2 o 3 días que no baje el nivel de agua, comprobando así su reparación
- Una vez las fisuras hayan desaparecido, poner el sistema de filtración en posición "filtración" (previa reinstalación de los

elementos filtrantes que se hayan quitado durante la reparación de la fuga).

- Puede repetirse el tratamiento si no se ha conseguido una reparación total de las fisuras.

Dosificaciones y Consumos

Por lo general, se puede utilizar 1 lt de TherGlass® SEAL TH-950 POOL por cada 50 m³, sin necesidad de cambiar el agua de la piscina. Cantidades mayores pueden ser utilizadas.

Presentación

TherGlass® SEAL TH-950 POOL se suministra en garrafas de plástico de 5-10 y 20 Lt, con cierre hermético.

Almacenamiento

TherGlass® SEAL TH-950 POOL, debe protegerse de la radiación solar y de temperaturas extremas. En climas tropicales el producto debe almacenarse en un lugar fresco. En climas fríos el producto debe almacenarse a una temperatura $\geq 5^{\circ}\text{C}$.

Seguridad y Salud

TherGlass® SEAL TH-950 POOL, es un producto alcalino. Irrita la piel, los ojos y las vías respiratorias. Evítese el contacto con los ojos y con la piel. Usar medidas de protección laboral, tales como mascarilla, guantes y gafas de protección. Manténgase fuera del alcance de los niños. Para más información ver la ficha técnica de seguridad (MDS).

Datos Técnicos

Denominación comercial:	TherGlass® SEAL TH-950 POOL
Aspecto:	Líquido viscoso opalescente.
Presentación:	Garrafas de plástico de 5,10 o 20 lt
Materia Activa:	Nano silicatos de sodio en alta concentración
Contenido Orgánicos Volátiles	0,00 % (COV):
Peso específico:	1,325 Gr/cm³
Valor pH:	11,4 a 20°C.
Reacción al fuego:	EuroClase A1

Advertencia

Los productos y sistemas TherGlass® Concrete, son de uso exclusivamente profesional y están garantizados frente a cualquier defecto de fabricación.

Las indicaciones y prescripciones aquí reflejadas, son fruto de nuestra experiencia, ensayos internos y nuestro buen hacer. Por tanto, antes de utilizar el producto, quien vaya a utilizarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo.

Estas recomendaciones no implican garantía alguna, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. Por tanto, las garantías del producto se resumen estrictamente a defectos de fabricación. El uso combinado con materiales de otras marcas puede afectar o no, a las propiedades mecánicas, físicas y estéticas de nuestros productos.

La presente ficha técnica anula a las anteriores y pierde su validez con la aparición de una nueva. Este documento no es contractual y puede ser modificado sin previo aviso. Edición junio de 2023.